

تحويل :

سیم های CO<sub>2</sub> یورومتال در سایزهایی به قطر ۰/۶، ۰/۸ و ۱ و ۱/۲ و ۱/۶ میلیمتر در قرقه های نشکن ABS با جنس مرغوب به وزن ۱۵ کیلوگرم خالص و همچنین در بشکه های ۲۵۰ کیلویی تولید می کند.

ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص ( درصد ) :

C	Mn	Si	S	P
0.08	1.00	0.50	0.014	0.02

خواص مکانیکی فلز جوش خالص :

استحکام تسلیم	استحکام کششی	ازدیاد طول	مقاومت به ضربه	دمای تست
	STRENGTH	%	IMPACT VALUE	DEGREE
47 KG / Mm <sup>2</sup>	56 KG/ Mm <sup>2</sup>	30	127 J	180
480 N / Mm <sup>2</sup>	570 N / Mm <sup>2</sup>		12.7 Kgm.	180



IRAN  
CHAIN  
FACTORY